

Scheda Tecnica di Prodotto

GEOSANA® SOTTOFONDO A SECCO D250

v.01-19.11

cod. prodotto RAP250
RAP250X

Speciale riempimento in argilla e pula di riso, massa volumica 250 kg/m³, per la realizzazione di sottofondi a secco. Viene utilizzato principalmente nei solai per migliorare l'isolamento acustico e termico. Aiuta a preservare le strutture di solaio in legno, mantenendo basso il tasso di umidità al loro interno.

Ideale per inglobare le tubazioni impiantistiche. Il sottofondo necessita di una listellatura in legno per il contenimento del riempimento e il sostegno della pavimentazione.

Dati Tecnici

Forma	Riempimento in argilla e pula di riso
Impiego previsto	Riempimento per sottofondi a secco
Composizione	Pula di riso e argilla
Confezionamento	Sacco da 25 kg Big bag da 1 m ³ (250 kg)
Massa volumica	250 kg / m ³
Conducibilità termica dichiarata	$\lambda_D = 0,09$ W/m K
Spessore di posa consigliato	6 – 10 cm
Umidità intrinseca	3%
Granulometria	0-4 mm
Consumo per m ²	5 kg / m ² ca. (ogni 2 cm di spessore)

- ✓ Migliora il comfort termico e acustico
- ✓ Regolazione naturale dell'umidità
- ✓ Ideale per i solai in legno
- ✓ Ecologico e naturale
- ✓ Posa a secco semplice e veloce
- ✓ Pronto per l'uso



 **GEOSANA**

Spessore del sottofondo	Consumo [kg/m ²]	Resa per confezione [m ² /conf.]	
		Big Bag 250 kg	Sacco 25 kg
2 cm	5	50 m ²	0,9
4 cm	10	25 m ²	0,4
6 cm	15	16,7 m ²	0,3
8 cm	20	12,5 m ²	0,2
10 cm	25	10 m ²	0,17

Avvertenze

Non mescolare con altri materiali. Nel sacco o nel big bag possono formarsi degli agglomerati di materiale che sono facilmente disagiabili attraverso azioni meccaniche.

Conservare in luogo fresco e asciutto negli imballi originali, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. Il prodotto, se ben conservato, mantiene le sue caratteristiche per un tempo illimitato.

Non contiene sostanze e miscele classificate come pericolose per la salute e l'ambiente.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.

KASAN SRL

Via Nazionale/Reichstraße, 15 – 39044 Laghetti-Egna/Laag-Neumarkt (BZ)
P.IVA/MwSt.Nr. & C.F./Steuernummer 04998770269
N. REA/ Rea Nr. Handelskammer BZ 231435

Pag.1 di 1