TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

TON GRUPPE Healthy Buildings

Scheda Tecnica di Prodotto – Datenblatt – Technical Sheet

v.01-03.02.2026

Cod.
310XXX
347XXX
348XXX

Pavimentazione in rovere indurito con sistema a click
Gehärteter Eichenboden mit Klicksystem
Hardened oak flooring with click system

IT – Pavimentazione in legno di rovere indurito, 3x volte più resistente rispetto al legno massello, con sistema di posa a click, flottante o incollato, con cuore in HDF. Compatibile con impianto radiante a pavimento. Già finito con vernice acrilica colore Naturale, spessore 0,6 mm. Disponibile in tre qualità – prima scelta, misto e rustico. Certificato FSC, marcatura CE, GreenGuard Gold, EPD.

DE - Gehärteter Eichenboden, bis zu 3-mal widerstandsfähiger als Massivholz, mit Klicksystem, geeignet für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung, mit HDF-Trägerplatte. Geeignet für Fußbodenheizungen. Schon Oberflächenbehandelt mit Acryllack in Farbe Natur. Nutzschichtstärke: 0,6 mm. Erhältlich in drei Sortierungen: Erste Wahl, Gemischt und Rustikal. FSC-zertifiziert, CE-Kennzeichnung, GREENGUARD Gold zertifiziert, EPD-konform.

EN - Hardened oak wood flooring, up to 3 times more resistant than solid wood, with click installation system, suitable for floating or glued installation, HDF core. Compatible with underfloor radiant heating systems. The surface is preliminarily finished with natural-colour acrylic lacquer. Wear layer thickness: 0.6 mm. Available in three grades: Prime grade, Mixed grade and Rustic grade. FSC certified, CE marked, GREENGUARD Gold certified, EPD compliant.

Scelta - Auswahl – Grading

1 - Prima scelta
Erste Wahl
Prime

2 - Misto
Gemischt
Mixed

3 - Rustico
Rustikal
Rustic

TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

Selezione **Sortierung** **Grading**	**1 - Prima scelta** Erste Wahl *Prime*	**2 - Misto** Gemischt *Mixed*	**3 - Rustico** Rustikal *Rustic*
Nodi sani Gesunde Äste *Sound knots*	o	✓	✓
Variazioni cromatiche Farbabweichungen *Colour variations*	o	✓	✓
Alburno Splintholz *Sapwood*	x	✓	✓
Nodi Äste *Open knots*	x	o	✓
Fessurazioni sigillate Versiegelte Risse *Sealed cracks*	x	x	✓
Microfori sigillati Versiegelte Mikrolöcher *Sealed pinholes*	x	x	x

✓ Ammesso – Zulässig - Permitted
o Ammesso parzialmente – Teilweise zulässig – Partially permitted
x Non ammesso - Nicht zulässig - Not permitted

Schema di posa - Verlegemuster – Installation pattern

Listoni paralleli (S, M, L, XL, XXL)
Parallele Dielen
Parallel planks

Spina di pesce
Fischgrät
Herringbone

TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

Dati Tecnici - Technische Daten – Technical Data

Descrizione Beschreibung *Description*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**Spina di pesce** Fischgrät *Herringbone*
Spessore [mm] Stärke *Thickness*	9	9	9	11	11	11
Larghezza [mm] Breite *Width*	151	151	180	206	271	91
Lunghezza [mm] Länge *Lenght*	1170	2000	2000	2200	2378	546
Composizione Zusammensetzung *Construction*	**Superficie in legno ingegnerizzato con nucleo in composito di legno indurito e supporto in legno** Oberfläche aus Mehrschichtholz mit Kern aus gehärtetem Holzverbundstoff und Holzrückseite *Engineered wood surface with cured wood composite core and wood backing*					
Trattamento superficiale Oberflächenbehandlung *Surface treatment*	**Acrilico UV indurito, spessore 0,6 mm** UV-härtender Acryllack, Stärke 0,6 mm *UV cured acrylic 0,6 mm*					
Rezione al fuoco Brandverhalten *Reaction to fire*	Cfl-s1 (EN 13501-1) Combustibile con contributo limitato – Schwerentflammbar – Hardly flammable					
Conducibilità termica Wärmeleitfähigkeit *Thermal conductivity*	0,120 W/m K (EN 12664)			0,160 W/m K (EN 12664)		
Emissione di formaldeide Formaldehyd-Emission *Formaldehyde emission*	E1 (EN 717-1)					
Durezza Brinell Brinellhärte *Brinell hardness*	8 HB (mv) (EN 1534)			10 HB (mv) (EN 1534)		
Resistenza agli urti Schlagfestigkeit *Impact resistance*	EC3 (EN 14354)					
Rigonfiamento in spessore Quellung in der Dicke *Thickness swelling*	< 10% (EN 14354)			< 10% (EN 14354)		
Resistenza all'usura Verschleißfestigkeit *Wear resistance*	> 6000 cicli – Zyklen – cycles Testato su superficie piana - Getestet auf ebener Fläche - When tested on a flat surface					
Resistenza allo scivolamento Rutschfestigkeit *Slip resistance*	Slider 55: 66 (EN 14342:2013)					
Riduz. rumore da calpestio* Trittschallminderung* *Step sound reduction**	18-20 dB (EN ISO 10140-3, EN ISO 717-2) Con sottofondo in schiuma 2 mm - bei Verwendung einer 2-mm-Schaumunterlage – with 2 mm underlay foam					
Sottofondo Unterlage *Underlayment*	Schiuma con CS > 20 kPa per uso normale, CS > 60 kPa per applicazioni gravose. Schaumstoff mit CS > 20 kPa für normale Nutzung und CS > 60 kPa für anspruchsvolle Anwendungen. Foam with CS > 20 kPa for normal use and CS > 60 kPa for demanding applications. CC > 20 kPa (EN 16354)					
Livello di utilizzo Nutzungsstufe *Level of use*	Domestico – Privat – Domestic (EN ISO 10874) Heavy Residential Class 23 Commerciale – Gewerblich – Commercial (EN ISO 10874) Heavy Commercial Class 33					
m²/confezione m²/verpackung *m²/box*	1,60	2,10	2,50	1,80	1,90	1,10
m²/pallet m²/Palette *m²/pallet*	54,40	94,50	90,00	86,40	93,10	51,70
kg/m²	9	9	9	11	11	11

TON GRUPPE®
Via Nazionale 15 – Reichstraße 15
I-39044 Laghetti-Egna | Laag-Neumarkt (BZ)
T +39 0471 888000 | F +39 0471 888140
info@ton-gruppe.it | www.ton-gruppe.it

Modalità di posa – Befestigungsart – Installation methods

IT - Si rimanda ai manuali di posa disponibili su richiesta alla mail riportata nelle note a fine pagina.
DE - Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung, die auf Anfrage unter der am Ende der Seite angegebenen E-Mail-Adresse erhältlich ist.
EN – The Installation Manual is available upon request at the email address in the last note of this document.

IT - La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico:

DE - Dieses Datenblatt ersetzt und hebt frühere Versionen auf. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Haftung oder ein Rückgriff kann aus ihnen jedoch nicht abgeleitet werden. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht von einer eigenständigen Prüfung des Produktes im Hinblick auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Die Produkte der Ton Gruppe® unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle sowohl der Rohstoffe als auch des Endproduktes. Unsere Techniker und Berater stehen Ihnen für Informationen, Klärungen und Fragen zur Anwendung und Verlegung unserer Produkte sowie für Baustellenbesichtigungen und praktische Vorführungen zur Verfügung. Die aktuellen technischen Datenblätter finden Sie im Internet unter www.ton-gruppe.it oder können bei unseren Büros angefordert werden. Wenn Sie weitere technische Daten anfordern möchten, die in diesem Blatt nicht enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an die technische Abteilung:

EN - This technical sheet substitutes and cancels its previous versions. The information in this technical sheet corresponds to our actual knowledge and experience; however, no responsibility nor compensation shall derive from it. In principle, this information does not exempt customers from verifying themselves the product and its suitability to application. Ton Gruppe® products continuously undergo quality checks on both the raw materials and the end products. Our technicians and consultants are always available for any information you may need on the use and application of our products; they are also available to visit the construction site and to make practical demonstrations. The updated technical sheets are available in the Internet at our website www.ton-gruppe.it or may be required to our offices. For any further technical data which are not described in this sheet, please feel free to contact our Technical Department:

Tel. +39 0471.888017
E-Mail ufficiotecnico@ton-gruppe.it